



Dörken GmbH & Co. KG-
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
06

EN 13984
Kunststoff - Elastomer Dampfsperrbahnen
Plastic and rubber vapour control layers
Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur

DELTA-REFLEX / DELTA-REFLEX PLUS

Brandklasse -Reaction to fire -Réaction au feu	EN 13501-1	E	
Wasserdichtheit -Resistance to water penetration Résistance à la pénétration de l'eau	EN 1928	bestanden – passed - passe	2 kPa
Wasserdampfdurchlässigkeit - Water vapour transmission Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	EN 1931	sd = 150 m	+/- 30 %
Reißkraft längs -Tensile strength longitudinal Résistance en traction dans le sens longitudinal	EN 12311-2	450 N / 5 cm	
Reißkraft quer -Tensile strength transverse Résistance en traction dans le sens transversal	EN 12311-2	400 N/5 cm	
Dehnung längs -Elongation longitudinal Allongement dans le sens longitudinal	EN 12311-2	15 %	
Dehnung quer -Elongation transverse Allongement dans le sens transversal	EN 12311-2	10 %	
Weiterreißkraft längs -Tear resistance longitudinal Résistance à la déchirure au clou dans le sens longitudinal	EN 12310-1	350 N	
Weiterreißkraft quer -Tear resistance transverse Résistance à la déchirure au clou dans le sens transversal	EN 12310-1	300 N	
Dauerhaftigkeit – Durability - Durabilité Alterung – Aging – Vieillissement	EN 1296 AlkaliEN 13984	bestanden passed passe	
Scherwiderstand der Fügenähte – Shear resistance of joints – Résistance à la coupure du joint	EN 12317-2	keine Leistung festgelegt no performance determined pas d'exécution de prévu	
Widerstand gegen Stoßbelastung – resistance to impact – Résistance à la charge aux coups	EN 12691	keine Leistung festgelegt no performance determined pas d'exécution de prévu	
Länge – Length -Longueur	EN 1848-2	50 m	-0 %
Breite – Width -Largeur	EN 1848-2	1,5 m	-0 %
Geradheit – Straightness -Rectitude	EN 1848-2	pass 75 mm / 10 m	
Flächenbezogene Masse -Mass per unit area Masse surfacique	EN 1849-2	180 g/m ²	+/-10 %